

# AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

# Thermozell

# eco speed

**Produktarten:**  
eco 250 speed  
eco 400 speed



Gebrauchsfertige Leichtbeton-**Fertigmischung** mit vordosiertem Bindemittel und vorbehandeltem EPS-Recycling-Granulat

**Vorteile:** Einfachste Verarbeitung,  
100 % EPS-Recyclat, perfekte  
Dämmeigenschaften, robust,  
belastbar und widerstandsfähig

## Anwendung 3 in 1:

### Höhenausgleich

Installationen, Balkendecken, Gefälle, etc.



### Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge,  
Fußbodenheizungen, etc.



### Hinterfüllung

Wände, Decken,  
Pools, etc.



### Technische Daten\*

	eco 250 speed	eco 400 speed
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10}$ , trocken, 90/90 [W/mK]	0,079	0,104
Trockenrohdichte des gebundenen EPS [kg/m³]	ca. 300	ca. 390
Druckfestigkeit [kPa]	200	360
Brandverhalten	E	A2

\*Weitere Informationen auf [www.thermозell.com](http://www.thermозell.com)

Lagerhinweis: Trocken lagern, vor Sonne und Hitze schützen

	eco 250 speed	eco 400 speed
Sackinhalt	80 Liter	
Säcke pro Palette	15 Stk. (1,2 m³)	
Aufbauhöhe	mind. 3 cm	
Ergiebigkeit	1 Sack ergibt ca. 80 Liter fertigen Leichtbeton	
Belegreife	ca. 24 Stunden (abhängig von < 12 % CM-Messung/Bauklima)	
Verarbeitungszeit und -temperatur	mind. 15 Min. bei 20 °C, nicht unter 5 °C	
Geeignete Mischgeräte	Handmischer, Estrichpumpe, Zwangsmischer, Freifallmischer	

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle  
(unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³